

Приложение № 1
к договору №

Технические требования на покупной стекlobой марки БС,
КС применяемый в ОАО «Свет».

Покупной стекlobой марки КС применяется в ОАО «Свет» для производства бутылки для пива, минеральных вод, газированных напитков и вин из коричневого стекла.

Покупной стекlobой марки БС применяется в ОАО «Свет» для производства бутылки для минеральных вод, газированных напитков и вин из бесцветного стекла, а также для водок и ликероводочной продукции из бесцветного стекла.

1. Нормативные ссылки

ГОСТ Р 52233-2004 Стеклобой Общие технические условия

2. Технические характеристики.

| № пп | Категория дефектов | Дефект | Допускаемое количество примесей в стекlobое |
|------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.1 | Критический | В партии бесцветного стекlobоя (БС) не допускается содержание зеленого стекlobоя (ЗС), коричневого стекlobоя (КС), полубелого листового стекlobоя (ПСЛ). Допускается содержание полубелого тарного стекlobоя (ПСТ). | Не допускается не более 0,5% |
| 2.2 | | В партии коричневого стекlobоя (КС) допускается содержание бесцветного стекlobоя (БС), полубелого тарного стекlobоя (ПСТ). | Не более 10% |
| 2.3 | | В партии коричневого стекlobоя (КС) допускается содержание зеленого стекlobоя (ЗС). | Не более 7% |
| 2.4 | Критический | Группа А: 1) металлические предметы и пробки; 2) пластмассовые дозаторы и пробки; 3) керамика ; 4) камень, щебень, бетон, асфальт. | Не допускаются Не допускаются Не допускаются Не допускаются |
| 2.5 | Критический | Группа В: Песок, глина | Не более 0,2 % |

| | | | |
|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2.6 | Существенный | Группа Б: Корковые пробки, бумага и другие органические примеси | Не более 0,5% |
| 2.7 | Малозначительный | Размер кусков стеклобоя, допускается менее 10 мм. | Не менее 10 мм не более 1% |
| | | Наличие снега | Не допускается |

3 Транспортирование и хранение

3.1 Стеклобой транспортируют навалом, в мешках, в ящиках автотранспортом и навалом железнодорожным транспортом, в полувагонах в соответствии с правилами перевозок действующими на данном виде транспорта. Перед загрузкой транспортные средства должны быть очищены.

3.2 Стеклобой хранят на специальных площадках с твердым покрытием или в отдельных отсеках, исключающих его загрязнение или смешивание по маркам.

Продавец :

Покупатель :
